

Le IR 02 X offre 99 % de rejet infrarouge en pose extérieure. 85 % d'énergie solaire rejetée, VLT de 74 % et 99 % d'UV bloqués. La performance IR maximale, côté extérieur.



DURABILITÉ

Durabilité indicative, en conditions normales d'exposition et hors environnements agressifs : jusqu'à 8 ans en extérieur et jusqu'à 20 ans en intérieur, selon le type de film.



ENTRETIEN

30 jours après pose.



STOCKAGE

5 ans à l'abri de l'humidité.

MÉTHODE D'APPLICATION

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé.

COMPATIBILITÉ VITRAGE



**SIMPLE
VITRAGE**



**VITRAGE
TREMPÉ**



DOUBLE <1,20M



DOUBLE >1,20M



**VITRAGE
FEUILLETÉ**



NOTE IMPORTANTE

Afin de garantir une uniformité parfaite sur l'ensemble d'un chantier, il est recommandé d'utiliser exclusivement des films issus du même lot de production et de ne pas mélanger différentes laizes. De légères variations de teinte ou d'aspect peuvent apparaître d'un bain à l'autre ou selon les largeurs, ce qui peut entraîner des différences visibles une fois les lés posés côte à côte.



CONFORMITÉ DTU MIROITERIE

Les vitrages exposés au soleil doivent être de bonne qualité et installés en conformité avec le DTU de la miroiterie pour garantir la performance et la durabilité du film.

65%

ÉNERGIE SOLAIRE REJETÉE

35%

FACTEUR SOLAIRE G

99%

BLOPAGE DES UV

Valeurs constructeur — propriétés du film, vraies sans condition. L'économie en kWh ou en euros dépend d'électricité : elle n'est pas affichée ici.